

Технически лист EXT/FR/02

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Novalis Fondo Riempitivo

Технически характеристики

НОВАЛИС ФОНДО РИЕМПИТИВО на ОИКОС е оцветен акрилен грунд за дърво, подходящ за основа за нанасяне на боя. Лесно се обработва с шкурка. Продуктът осигурява равномерна абсорбция на дървото и покрива всякакви неравности на основата. НОВАЛИС ФОНДО РИЕМПИТИВО може да бъде нанасян и в затворени помещения. Той е без мирис, нетоксичен, незапалим и е безвреден за човека и околната среда.

Употреба

Грунд под НОВАЛИС СМАЛТО на ОИКОС.

Подготовка на основата

Преди да бъде нанесен продуктът, повърхността трябва да се почисти и да се отстранят всички следи от замърсяване и мазнини с предназначен за това препарат. Смолистата дървесина трябва да се почисти с подходящ продукт. Повърхността се обработва с шкурка и ако е необходимо се китва.

Нанасяне

С четка или валеж се нанася една ръка НОВАЛИС ФОНДО РИЕМПИТИВО, разреден с 5-10% вода. След 6 часа повърхността се заглажда с фина шкурка.

Следващ продукт

НОВАЛИС СМАЛТО на ОИКОС

Технически характеристики – нанасяне

Разреждане	с 5-10% вода
Покривност	5-6 m ² /l за една ръка в зависимост от основата
Инструменти за нанасяне	валеж или четка
Температура при нанасяне	+5°C до +36°C (при относителна влажност на въздуха не по-висока от 80%)
Време на изсъхване при допир	1 ÷ 2 часа (при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 75%)
Време на изсъхване преди нанасяне на следващ продукт	6 часа (при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 75%)
Време на изсъхване преди зашкурване	6 часа (при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 75%)
Почистване на инструментите	с вода

Технически характеристики – продукт

Състав	акрилни смоли във водна дисперсия, минерални пълнители, неорганични пигменти, добавки улесняващи нанасянето и образуването на филм.
--------	---

Специфично тегло	1,45 kg/l ±3%
pH	8,5 ÷ 9,5
Вискозитет	6.000 ÷ 14.000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/at +25 ⁰ C)
Температура на съхранение	+2°C до +36°C. Да се пази от замръзване
Реакция на огън	няма такава, ако се нанася върху незапалима основа - материал на водна основа със сух слой, по-тънък от 0,6 mm
Емисия на летливи органични съединения (VOC) в съответствие с директива 2004/42/CE	Класификация A/l; VOC: 25 g/l (max); Лимит фаза I (от 1.1.2007): 150 g/l Лимит фаза II (от 1.1.2010): 130 g/l
Цветова гама	според тонкарта НОВАЛИС ФОНДО РИЕМПИТИВО
Опаковки	0,75 – 2,25 l

Токсикологична информация

Продуктът не съдържа токсични субстанции или компоненти с тежки метали като хром или олово. Не съдържа токсични разтворители, ароматни съединения, хлорати. Не е отбелязана опасна полимеризация. Продуктът е негорим и безопасен, ако се употребява според техническите указания. Препоръчително е да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с бои на водна основа. Няма специални изисквания за съхранение и транспортиране: празните опаковки, отпадъците от продукта, събрани при разливане с помощта на инертни материали като пясък, пръст и др., се изхвърлят в съответствие с разпоредбите в конкретната страна и според действащото регионално законодателство. Транспортът се извършва, като се спазват международните спогодби.

Обща информация

Преди нанасяне повърхността трябва грижливо да се почисти, с подходящ материал да се отстранят мазните петна и да се обработи с фина шкурка, ако е необходимо да се китва. Нанася се една ръка акрилен грунд НОВАЛИС ФОНДО РИЕМПИТИВО на ОИКОС. След около 6 часа повърхността се обработва с фина шкурка.

Забележка

Oikos S.r.l. гарантира за верността на информацията в този Технически лист. Въпреки това, Oikos не носи отговорност за крайния ефект, получен с негови продукти, поради невъзможността да контролира нанасянето. Поради това препоръчваме да се внимава при избора на продукт за всеки индивидуален проект.