

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
Extrapaint
Технически характеристики

ЕКСТРАПЕЙНТ е акрилна, миеща се боя без разреждатели, подходяща за интериорна и екстериорна употреба. Тя е високопокривна, транспираираща и водоотблъскваща. Повърхностите, боядисани с ЕКСТРАПЕЙНТ са гладки, матови и меки на допир. В състава и влизат акрилни смоли във водна дисперсия, пигменти и пълнители. Тя е предназначена за циментови мазилки, за стари и нови гипсови мазилки, вече боядисвани стени (дори в наситени цветове). Без мирис, нетоксична, незапалима и безвредна за човека и околната среда.

Употреба

Интериорни и екстериорни стени.

Подготовка на основата

Преди боядисване, повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанася се една ръка акрилен грунд КРИЛУКС или НЕОФИКС на ОИКОС. В случай че повърхността е ронлива или с висока абсорбция, се нанася втора ръка от грунда. Ако е необходимо да се увеличи покривността на продукта, за грундиране може да се използва ИЛ ПИГМЕНТАТО на ОИКОС. Ако стените са от гипсокартон или ако са в добро състояние, продуктът може да се нанася без грунд. Необходимо е грундът да съхне поне 6 часа, след което се нанася боята.

Нанасяне

Нови циментови мазилки: нанасят се две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Нови гипсови мазилки: нанася се една ръка ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден със 70% вода за първа ръка и с 50% вода за втора ръка.

Вече боядисани в пастелни цветове стени: в зависимост от състоянието на повърхността се нанасят една или две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Вече боядисани в наситени цветове стени: нанасят се две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Технически характеристики – нанасяне

Разреждане	50-70% вода в зависимост от основата
Покривност	<u>нови циментови мазилки:</u> 8-10 m ² /l; <u>нови гипсови мазилки:</u> 10 -12 m ² /l; <u>вече боядисани в пастелни цветове стени:</u> 14-16 m ² /l; <u>вече боядисани в наситени цветове стени:</u> 9-11 m ² /l;
Инструменти за нанасяне	четка, валик, пистолет (1,7 mm дюза)
Грунд	КРИЛУКС, НЕОФИКС, ИЛ ПИГМЕНТАТО на ОИКОС
Температура при нанасяне	+5°C до +36°C (при относителна влажност на въздуха не по-висока от 80%)
Време на изсъхване при допир	1 до 1 ³⁰ часа (при температура 20°C и относителна влажност на въздуха 75%)
Пълно изсъхване	4 дни (при температура 20°C и относителна влажност на

	въздуха 75%)
Почистване на инструментите	с вода

Технически характеристики – продукт

Състав	акрилни смоли във водна дисперсия, органични и неорганични пигменти, добавки, улесняващи нанасянето и образуването на филм
Специфично тегло (за бяло)	1,46 kg/l \pm 3%
pH	8-9
Вискозитет	22.000 \pm 5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. a 25°C)
Температура на съхранение	+2°C до +36°C. Да се пази от замръзване
Реакция на огън	няма такава, ако се нанася върху незапалима основа: материал на водна основа със сух слой по-тънък от 0,6 mm
Паропропускливост (SD)	0,39 m (максимум 2 m, DIN 52 615)
Устойчивост на измиване	в съответствие със стандартите на DIN 53 778, устойчивост на най-малко 1000 абразивни цикъла
Устойчивост на изтъркване	в съответствие със стандартите на DIN 53 778, устойчивост на повече от 5000 абразивни цикъла или 40 000 цикъла с четка
Емисия на летливи органични съединения (VOC) в съответствие с директива 2004/42/CE	Класификация A/b; VOC: 18 g/l (max); Лимит фаза I (от 1.1.2007): 75 g/l Лимит фаза II (от 1.1.2010): 30 g/l
Цветова гама	бял + тонкарти по DCS системата на ОИКОС
Опаковки	1 – 4 – 14 l

Токсикологична информация

Продуктът не съдържа токсични субстанции или компоненти с тежки метали като хром или олово. Не съдържа токсични разтворители, ароматни съединения, хлорати. Не е отбелязана опасна полимеризация. Продуктът е негорим и безопасен, ако се употребява според техническите указания. Препоръчително е да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с бои на водна основа. Няма специални изисквания за съхранение и транспортиране: празните опаковки, отпадъците от продукта, събрани при разливане с помощта на инертни материали като пясък, пръст и др., се изхвърлят в съответствие с разпоредбите в конкретната страна и според действащото регионално законодателство. Транспортът се извършва, като се спазват международните спогодби.

Обща информация

Преди боядисване повърхността трябва да е почистена от прах и несвързани частици. Нанася се една ръка акрилен грунд КРИЛУКС или НЕОФИКС на ОИКОС. Ако е необходимо да се увеличи покривността на продукта, за грундиране може да се използва ИЛ ПИГМЕНТАТО на ОИКОС. След 6 часа се нанасят две ръце акрилна боя ЕКСТРАПЕЙНТ на ОИКОС, която отговаря на стандартите на DIN 53 778, притежава изключителна здравина, устойчива на измиване, саморазпъваща се и водоотблъскваща.

Нови циментови мазилки: нанасят се две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Нови гипсови мазилки: нанася се една ръка ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден със 70% вода за първа ръка и с 50% вода за втора ръка.

Вече боядисани в пастелни цветове стени: в зависимост от състоянието на повърхността се нанасят една или две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Вече боядисани в наситени цветове стени: нанасят се две ръце ЕКСТРАПЕЙНТ, разреден с 50% вода.

Забележка

Oikos S.r.l. гарантира за верността на информацията в този Технически лист. Въпреки това, Oikos не носи отговорност за крайния ефект, получен с негови продукти, поради невъзможността да контролира нанасянето. Поради това препоръчваме да се внимава при избора на продукт за всеки индивидуален проект.